

# 常温乾燥型上塗塗料 SPラッカー

SPラッカーは1液性汎用塗料です。  
金属やプラスチックに密着し、乾燥性にも優れます。  
粉体塗装、ウレタン塗装、金属焼付塗装被膜の  
補修用としてもご使用いただけます。

## 1 特長

---

- 光沢に富んだ塗膜です。
- 重ね塗りが可能です。
- エアースプレーなどの作業性に優れます。
- 速乾性で手離れが良く作業性に優れます。

## 2 用途

---

ポリカーボ ABS 家電製品 弱電品 釣具部品 文具品  
照明器具 その他金属製品 木工製品など

## 3 仕様

---

塗料 : SPラッカー

シンナー : SPラッカーシンナー

希釈率 : 50~100%

希釈粘度 : 15秒~20秒/20°C (イワタカップNK-2)

塗装方法 : エアースプレー

乾燥 : 自然乾燥

膜厚 : 15±5 $\mu$

## 4 乾燥性

乾燥	温度	10℃	20℃	30℃
指触乾燥		10分	5分	3分
硬化乾燥		2時間	1時間	30分

## 5 素地調整

素材の錆、汚れ、油分を除去してください。

### ※使用上の注意事項

- ご使用前に塗料をよく攪拌してください。
- シンナーは、塗装方法及び、季節や環境に応じて異なりますので適切なものをご使用ください。

### ※消防法上の取り扱い

主 剤：危険物 第4類 第1石油類（危険等級Ⅱ）  
シンナー：危険物 第4類 第1石油類（危険等級Ⅰ）